



**ПЕНЕТРОН**  
**Д О Н**  
СЛУЖБА СПАСЕНИЯ БЕТОНА

344064, г. Ростов-на-Дону  
пер. Радиаторный, д. 13, офис № 3  
**+7 (863) 273-21-89**  
**+7 (863) 273-21-56**  
**+7 (928) 768-28-43**  
[info@penetron-don.ru](mailto:info@penetron-don.ru)

## Wepost Wood

Однокомпонентный акриловый герметик для деревянного домостроения.  
СТО 129-32478306-2014

### Область применения:

- Герметизация межбревенных и межвенцовых стыков сруба (наружной и внутренней стороны);
- Герметизация трещин в бревнах;
- Герметизация торцевого спила бревен;
- Герметизация обходов окон и дверей;
- Герметизация примыканий деревянных конструкций к фундаменту и кровельным элементам.

### Преимущества герметика:

- герметичность швов (защита от ветра, влаги и потерь тепла);
- отсутствие повторной конопатки;
- долговечность;
- снижение денежных и трудовых затрат;
- защита от птиц и насекомых;
- негорючесть.

### Технические характеристики:

Поверхность после полной вулканизации матовая;  
Плотность 1,40 г\куб.см;  
Относительное удлинение момент разрыва, %, на лопатках: не менее 700%, на образце шва: не менее 300%;  
Прочность сцепления с деревом, МПа сосна и ель – 0,4; дуб-0,6;  
Условная прочность, МПа не менее 0,15;  
Время пленкообразования не более 3 часов и не менее 45 минут (при t +23°C);  
Диапазон температур нанесения: от -10°C до +35°C;  
Диапазон температур эксплуатации: от -60°C до +60°C.  
Прогнозируемый срок службы: 30 лет \*

### Цвет герметика:

Светлая сосна  
(RAL 1002)

Белый

Темный дуб  
(RAL 8001)



Американская сосна



Орех



(RAL 1034)

(RAL 8008)



**Фасовка:**

Пластиковое ведро 7 кг, 15 кг и 19 кг.

Фольгированная туба 600 мл, 12 штук в картонной коробке.

Гарантийный срок хранения: 9 месяцев при температуре не ниже минус 5°C.

**Инструкция по применению:**

Основание, на которое наносится герметик, должно быть чистым, сухим и не покрытым посторонним или отстающим материалом, поскольку некоторые защитные и антисептирующие составы на основе масла или растворителя могут препятствовать адгезии. Слишком глубокие швы проложить круглым вспененным полиэтиленовым шнуром. В шов нанести равномерный слой герметика шпателем или монтажным пистолетом. Разровнять шпателем, смоченным мыльной водой.

**Ориентировочный расход:**

140 грамм или 100 мл\пог. метр при ширине шва с сечением 1 кв.см.

Файл-пакет: 6 погонных метров

Ведро 7 кг: 50 погонных метров

Ведро 15 кг: 108 погонных метров

Ведро 19 кг: 137 погонных метров

Очистка инструмента: Незатвердевший герметик отмывается водой, после отверждения удаляется механическим путем.