Типром ОЦ

Очиститель фасадов

СТО 127-32478306-2014

Кирпичная кладка

Каменная кладка



Порошок белого цвета, легко растворимый в воде.

1:5 / 1:10 — Разводится водой

TEST — Необходим тест

Типром ОЦ

СТО 127-32478306-2014

Очиститель фасадов

Описание:
Порошок белого цвета, легко растворимый в воде.

Назначение:
Для удаления растворных пятен и солевых отложений (высолов) с кирпичной, каменной кладки. Удаляет соли преимущественно силикатного происхождения.

Упаковка:
Ведро 1 кг.

Способ применения:
Работы проводить в сухую погоду при температуре не ниже +5 °С по сухой поверхности. Растворить очиститель в теплой (от +40 °С до +50 °С) воде из расчета на одну весовую часть очистителя от пяти до десяти частей воды, в зависимости от степени загрязненности поверхности. Для исключения возможного разрушения нестойких покрытий обрабатываемых поверхностей, перед применением очистителя рекомендуется провести пробную обработку небольшого участка.

При удалении растворных пятен:
Максимально пропитать готовым составом «Типром ОЦ» остатки цементного раствора (от 3-х до 5-ти минут). Не допуская высыхания, очистить поверхность при помощи жестких щеток, смывая небольшим количеством воды, либо с помощью аппарата высокого давления (не менее 100 бар).

При удалении высолов:
Очиститель наносить на обрабатываемую поверхность при помощи кисти или валика в течение 3 – 5 минут, не допуская подтеков (предварительно возможно убрать избыток высолов сухой щеткой). Произвести удаление растворенных солей струей воды под давлением 100 бар. Через 10-15 минут после промывки водой для защиты фасадов от атмосферной влаги и связанных с этим повторных высолов, рекомендуется провести обработку поверхности гидрофобизирующим составом «ТИПРОМ К Люкс» в соответствии с инструкциями по работе с указанным продуктом.

Расход материала:
1 кг на 30-50 м² поверхности.

Технические показатели качества:
Растворяющая способность, г/100 мл очистителя, не менее:
- натрия кремнефтористого 0,4;
- кальция силиката (волластонита) 0,3.

Хранение и транспортировка:
Следует хранить в закрытых складских помещениях при положительной температуре, не превышающей +30 °С.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.
Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре от -20 °С до +35 °С.

Меры безопасности:
Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Неадсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

Контакты:
г. Ростов–на–Дону, ул. Вавилова, 71Б/1
Тел.: +7 (863) 270 10 20
e-mail: info@penetron–don.ru
www.penetron–don.ru