



ПЕНЕТРОН

ДОН

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ БЕТОНА

344064, г. Ростов-на-Дону
пер. Радиаторный, д. 13, офис № 3
+7 (863) 273-21-89
+7 (863) 273-21-56
+7 (928) 768-28-43
info@penetron-don.ru

Типром К Люкс

Гидрофобизирующая жидкость Типром К Люкс

ТУ 2229-113-32478306-2004

Описание материала:

Готовый к применению кремнийорганический состав.

Для придания водоотталкивающих и антисептических свойств различным видам кирпича, бетона, штукатурки, натурального и искусственного камня, шиферу, дереву и другим строительным материалам.

Особенности:

- ▲ не снижает паропроницаемости и не изменяет внешний вид обработанного материала;
- ▲ проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину 1,0 – 10мм;
- ▲ антисептические свойства обеспечиваются на всю глубину пропитки;
- ▲ допускается обработка влажной поверхности;
- ▲ срок службы покрытия не менее 10 лет.

Показатели:

- ▲ препятствует появлению повторных высолов;
- ▲ увеличивает атмосферостойкость кирпичных фасадов, столбов, заборов, цоколей, балконов, козырьков, парапетов, отливов, откосов, тротуарной плитки;
- ▲ препятствует обледенению и загрязнению поверхности;
- ▲ придает материалу высокую щелоче- и коррозионную стойкость;
- ▲ используется в качестве глубокопроникающего грунта для фасадных красок: акриловых, латексных, силикатных, вододисперсных и органорастворимых (срок службы окрасочного слоя увеличивается в несколько раз).

Рекомендации по нанесению материала:

Наносится на чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев (с интервалом не более 10 минут) до полного насыщения поверхности при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C.

Водоотталкивающие свойства достигаются в течение 24 часов.

При использовании в качестве грунта под краску необходим тест на совместимость.

Расход готового раствора:

150-300 мл/м² – в зависимости от пористости поверхности.

Технические характеристики:

Внешний вид Жидкость белого цвета

Плотность, г/см³ 0,9-1,10

Реакция среды (pH) 5,5-9,5

Снижение водопоглощения:

- бетона, раз, не менее 3

- кирпича, раз, не менее 20

Упаковка:

Полиэтиленовые канистры 1 и 5 л.

Хранение:

Гарантийный срок хранения 9 месяцев при температуре от +5 до +30°C в ненарушенной заводской упаковке.

Меры безопасности:

Неабсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки.
При попадании в глаза или на кожу промыть водой.