ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ STERN A25

Свойства:

Высококачественный однокомпонентный безусадочный шовный полиуретановый герметик с низким модулем упругости, для заделки швов. После отверждения превращается в резиноподобный эластичный материал, с высокими деформационными и прочностными свойствами. Может быть окрашен, легко выравнивается, не подвержен коррозии.

Назначение:

- Заполнение пустот в строительстве;
- Герметизация деформационных швов строит. конструкций, стыков, трещин на фасадах зданий;
- Герметизация швов бетонных элементов и плит;
- Герметизация швов фасадов из природного камня;
- Герметизация швов между ограждающей конструкцией и окнами из дерева, ПВХ и алюминия.

Инструкция по применению:

Рабочая поверхность должна быть чистой и сухой, без пыли, грязи и масляных загрязнений. Обе стороны наносимого места должны быть покрыты малярной лентой. Срезав кончик насадки, разместите картридж в пистолет. Равномерно нанесите герметик. После завершения работы снять малярную ленту. На протяжении 24 часов не допускать попадания воды на поверхность.

Меры предосторожности:

Не вдыхать. Длительное воздействие паров может нанести вред дыхательной системе. Избегать попадания в глаза. Держать вдали от детей! Хранить в сухом и прохладном месте.

Срок годности:

12 месяцев с даты изготовления. Дата производства указана на упаковке.

Техническая информация:

Наименование показателя	Технические характеристики
ОТВЕРЖДАЮЩАЯ ОСНОВА:	Полиуретан
ВРЕМЯ ПЕРВИЧНОГО ЗАСТЫВАНИЯ:	40-60 мин
РЕАКЦИЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ:	Влажность
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ:	2-2,5 мм в день
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ В МОМЕНТ РАЗРЫВА (%):	Более 500
ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ А:	20-25
УСЛОВНАЯ ПРОЧНОСТЬ В МОМЕНТ РАЗРЫВА:	1,07 МПа
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ:	от -40ºС до +80ºС
ПЛОТНОСТЬ:	1,10-1,14 г/см³
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ:	+5ºС /+40ºС
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ:	+5ºС /+35ºС