ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ STERN A40

Свойства: Однокомпонентный полиуретановый герметик, обладающий стойкой эластичностью и высокой адгезией к большинству поверхностей. Взаимодействие с влажностью воздуха способствует быстрому затвердеванию и высокой производительности. Может быть окрашен, легко выравнивается, не подвержен коррозии. Обладает исключительной стойкостью к воде и погодным условиям.

Назначение: Применяется при монтаже ПВХ, алюминиевых и деревянных материалов. Используется для герметизации швов при наружной и внутренней отделке (при установке металлических, пластиковый и деревянных окон, дверей, кровли, в качестве прокладки при укладке гибкой черепице, склеивании небольших конструкций и ткани), в стыках, где присутствует постоянный контакт с водой; в автомобиле- и судостроении.

Инструкция по применению: Рабочая поверхность должна быть чистой и сухой, без пыли, грязи и масляных загрязнений. Обе стороны наносимого места должны быть покрыты малярной лентой. Срезав кончик насадки, разместите картридж в пистолет. Равномерно нанесите герметик. После завершения работы снять малярную ленту. На протяжении 24 часов не допускать попадания воды на поверхность.

Меры предосторожности: Не вдыхать. Длительное воздействие паров может нанести вред дыхательной системе. Избегать попадания в глаза. Держать вдали от детей! Хранить в сухом и прохладном месте.

Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления. Дата производства указана на упаковке.

Техническая информация:

ОТВЕРЖДАЮЩАЯ ОСНОВА:	Полиуретановая
ВРЕМЯ ПЕРВИЧНОГО ЗАСТЫВАНИЯ:	45-60 мин
РЕАКЦИЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ:	Влажность
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ:	2-2,5 мм в день
ПРЕДЕЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ (%):	Более чем 300
КОЭФФИЦИЕНТ УПРУГОСТИ ПРИ 100%:	0,90 N/мм²
ПРОЧНОСТЬ ПРИ РЯСТЯЖЕНИИ:	1,90 N/mm²
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ:	от -40ºC до +180ºC
ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ А:	40-45
СПОСОБНОСТЬ ДЕФОРМАЦИИ:	не менее 15
ПЛОТНОСТЬ:	1,33 г/см³
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ:	+5ºC /+40ºC
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ:	+5ºC /+35ºC